

Itrio aliuminio granato sintezės kompiuterinis modeliavimas *

Feliksas IVANAUSKAS, Aivaras KAREIVA, Bogdanas LAPCUN (VU)
el. paštas: feliksas.ivanauskas@maf.vu.lt

1. Ivadas

Itrio aliuminio granatas ($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$, YAG), legiruotas įvairiais lantanoidais, pasižymi įvairiomis unikaliomis optinėmis savybėmis [1]. Tačiau tarp šių luminescencinių medžiagų pats vertingiausias yra neodimiu (Nd) legiruotas itrio aliuminio granatas, plačiai naudojamas lazerinėse technologijose [2]. Be to, YAG pasižymi iðomiomis mechaninėmis savybėmis, geru šiluminiu laidžiu bei ypatingomis dielektrinėmis savybėmis [3, 4].

Itrio aliuminio granato fizinės savybės labai priklauso nuo junginio fazinio grynuomo, kristalitų dydžio ir jų tolygaus pasiskirstymo visame junginyje bei nuo efektyvaus legiravimo retaisiais žemės elementais. Kietafazių reakcijų sintezės metodu, pradinėmis medziagomis naudojant Y_2O_3 ir Al_2O_3 , polikristalinio YAG fazė yra gaunama tik pakankamai aukštoje temperatūroje $\geq 1600^\circ\text{C}$ [5]. Savaime suprantama, tokioje aukštoje temperatūroje gana sudėtinga kontroliuoti sintetinamo junginio morfologinių ir strukturinių ypatumų vienalytiškumą arba aukštą homogeniškumo laipsnį. Todėl pigesniu „žema-temperatūrių“ sintezės metodų $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ gauti paieška yra gana aktuali mokslinė problematika. Pastaraisiais metais YAG sintetinti buvo pasiūlytas zolių-gelių sintezės metodas, kurio pagalba $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ pavyko susintetinti žemesnėje 1000°C temperatūroje [6]. Tačiau nustatyti tikslią priežastį, kodėl naudojant zolių-gelių metodą itrio aliuminio granatas buvo susintetintas gerokai žemesnėje temperatūroje, iki šiol niekam nustatyti nepavyko. Atsakymas gali būti rastas, jeigu cheminė reakcija galėtume vykdyti pagal sukurta išankstinių matematinių modelių. Deja, tokio modelio, kuris atspindėtų kiekybinį reakcijos mechanizmo atitikimą proceso parametru eksperimentiniams duomenims, dar nėra sukurta. Panaudojus kompiuterinį modeliavimą būtų galima nustatyti ryšį tarp pradinių medžiagų molekulinės struktūros ir galutinių produktų formavimosi bei struktūrinių parametrų. Šių tyrimų rezultatai leistų įvertinti YAG bei kitų optinių nanojunginių, pasižyminčių įvairia chemine sudėtimi, sudėtinga kristaline struktūra bei įvairiomis funkcinėmis savybėmis, temperatūrinius sintezės režimus. Tai leistų sumažinti neorganinių medžiagų sintezės technologines sąnaudas.

Darbe yra pasiūlytas matematinis modelis itrio aliuminio granato sintezės kompiuteriniam modeliavimui. Modelį sudaro reakcijos-difuzijos tipo triju lygčių sistema. Ją gauiname remiantis antruoju Fiko ir veikiančiu masių dėsniais. Lygčių sistemą sprendžiame

*Darbas buvo dalinai remiamas Lietuvos MSF (projektas C-03048).

neišreikštine skirtumine schema [7, pp. 413, 442]. Atrasti sąryšiai tarp reakcijos ir difuzijos greičių. Jie leidžia parinkti parametrus taip, kad reakcijos teoriniai ir eksperimentiniai puslaikiai sutampa. Kartu yra nustatytos reakcijos ir difuzijos procesų dominavimo sritys.

2. Matematinis modelis

Pažymėkime $c_i = c_i(x, t)$, $i = 1, 2, 3$, medžiagų koncentracijas taške $x = (x_1, x_2, x_3)$ laiko momentu t . Remiantis antruoju Fiko ir veikiančiu masių dėsniais, reakcijos $3\text{Y}_2\text{O}_3 + 5\text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ mechanizmą aprašome diferencialinių reakcijos-difuzijos tipo lygčių sistemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial c_1}{\partial t} &= \sum_{j=1}^3 D_j \frac{\partial^2 c_1}{\partial x_j^2} - 3kc_1c_2, \\ \frac{\partial c_2}{\partial t} &= \sum_{j=1}^3 D_j \frac{\partial^2 c_2}{\partial x_j^2} - 5kc_1c_2, \quad x \in V, t > 0, \\ \frac{\partial c_3}{\partial t} &= \sum_{j=1}^3 D_j \frac{\partial^2 c_3}{\partial x_j^2} + 2kc_1c_2,\end{aligned}\tag{1}$$

čia D_j – medžiagos difuzijos koeficientas j -aja kryptimi, k – reakcijos greičio konstanta, $V = (0, a_1) \times (0, a_2) \times (0, a_3)$.

Koncentracijos c_i pradiniu laiko momentu $t = 0$ tenkina sąlygas

$$c_1(x, 0) = c_1^0, \quad c_2(x, 0) = c_2^0, \quad c_3(x, 0) = c_3^0, \quad x \in V,\tag{2}$$

ir kraštines sąlygas kontūre ∂V

$$\left. \frac{\partial c_i}{\partial x} \right|_{x \in \partial V} = 0, \quad i = 1, 2, 3, \quad t \geq 0.\tag{3}$$

Itrio aluminio granato sintezės metu pradinės medžiagos yra smulkinamos ir sumaišamos tūryje V . Todėl kompiuteriniame modeliavime laikysime, kad

- (a) Visos susmulkintos dalelės yra vienodos formos ir jų tūris yra pakankamai mažas. Laikysime, kad dalelės yra stačiakampio gretasienio formos.
- (b) Tūryje V susidarė pakankamai daug vienodų tūrio elementų V' – (a) minėtų dalelių kombinacijų, pvz.,

$$\boxed{A \mid B}, \quad \boxed{B \mid A \mid B} \quad \text{arba} \quad \boxed{\begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline B & A \\ \hline \end{array}},\tag{4}$$

ir

$$\left. \frac{\partial c_i}{\partial x} \right|_{x \in \partial V'} \approx 0, \quad i = 1, 2, 3, \quad t \geq 0.$$

Tokios prielaidos leidžia nagrinėti reakcijos mechanizmą tik viename iš pasirinktų elementų (4) (t.y., $V \equiv V'$). Šiame straipsnyje pasirinkime elementą $A \boxed{B}$, t.y., $V' = \{x: 0 \leq x_1 \leq 2a'_1, 0 \leq x_2 \leq a'_2, 0 \leq x_3 \leq a'_3\}$, čia a'_1, a'_2, a'_3 – dalelių briaunų ilgai kryptimis x_1, x_2, x_3 , atitinkamai. Išnagrinėsime tokius atvejus:

(i) $a'_1 = 1, a'_2, a'_3 \gg 1$. Tada užtenka nagrinėti vienmatį procesą, t.y.,

$$x = x_1, \quad V' = \{x_1: 0 \leq x_1 \leq 2\}, \quad D_2 = 0, \quad D_3 = 0.$$

(ii) $a'_1 = 1, a'_2 = 1, a'_3 \gg 1$. Tada užtenka nagrinėti dvimatį procesą, t.y.,

$$x = (x_1, x_2), \quad V' = \{(x_1, x_2): 0 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq 1\}, \quad D_3 = 0.$$

Lygtis, sudarančias matematinį modelį (1)–(3) sprendēmē baigtinių skirtumų metodu. Abejais atvejais difuzijos-reakcijos sritį skaidome tolygiai visomis kryptimis. Vienmačiu atveju sudarome neišreikštinę (simetrinę) skirtuminę schemą (tiesinę ieškomą funkciją c_i atžvilgiu). Dvimačiu atveju sudarome neišreikštinę kintamųjų krypčių skirtuminę schemą (tiesinę ieškomą funkciją c_i atžvilgiu). Jų sprendimui naudojome srautinės perkelties metodą [7, pp. 597–600].

3. Rezultatai

Difuzijos koeficientų D_j bei greičio konstantos k reikšmės nėra tiksliai žinomas. Todėl, naudodami skaitmeninį modelį, ištyrėme minėtų reikšmių parinkimą.

Visų pirmą reikšmę turi būti parenkamos taip, kad būtų išlaikytas puslaikis $t_{1/2} = 4$ val. (puslaikiu $t_{1/2}$ vadinamas laiko intervalas, per kurį sureaguojama pusė pradinio medžiagų kiekio). Antras kriterijus – difuzija arba reakcija neturi dominuoti itrio aliuminio granato sintezės metu. Sakysime, kad sintezės metu dominuoja difuzijos (reakcijos) procesas, jei

$$\frac{\int_0^2 c_3(x, t^*) dx}{\int_1^2 c_1(x, t^*) dx + \int_0^1 c_2(x, t^*) dx} \leq \varepsilon_{\text{dif}} \quad (\geq \varepsilon_{\text{reak}}), \quad (5)$$

čia t^* :


$$\int_1^2 c_1(x, t^*) dx + \int_0^1 c_2(x, t^*) dx = \max_{0 \leq t \leq t_{1/2}} \left(\int_1^2 c_1(x, t) dx + \int_0^1 c_2(x, t) dx \right).$$

Visuose skaitiniuose eksperimentuose laikėme, kad


$$\varepsilon_{\text{dif}} = 0,25, \quad \varepsilon_{\text{reak}} = 0,75,$$

$$D_1 = D_2 \equiv D,$$

$$c_1^0 = \begin{cases} 3 \cdot 10^{-6}, & 0 \leq x_1 \leq 1, \\ 0, & 1 < x_1 \leq 2; \end{cases} \quad c_2^0 = \begin{cases} 0, & 0 \leq x_1 \leq 1, \\ 5 \cdot 10^{-6}, & 1 < x_1 \leq 2; \end{cases} \quad c_3^0 = 0.$$



1 pav. D ir k sąryšis vienmačiu atveju (jei D ir k priklauso kreivei, tai sintezės puslaikis lygus 4 val.). Difuzijos ir reakcijos dominavimo sritys: (a) reakcijos dominavimo sritis, (b) difuzijos dominavimo sritis, (c) difuzija ir reakcija konkuruoja.



2 pav. D ir k sąryšis dvimačiu atveju (jei D ir k priklauso kreivei, tai sintezės puslaikis lygus 4 val.). Difuzijos ir reakcijos dominavimo sritys: (a) reakcijos dominavimo sritis, (b) difuzijos dominavimo sritis, (c) difuzija ir reakcija konkuruoja.

Skaičiavimo rezultatai pateikti 1 ir 2 pav. Ištisinės kreivės 1 ir 2 pav. apibrėžia difuzijos koeficiente D ir reakcijos greičio konstantos k sąryšį. Tai yra, kai difuzijos koeficientas D ir reakcijos greičio konstanta k priklauso šioms kreivėms, tai sintezės puslaikiai lygūs 4 val. Remiantis (5) apibrėžimu, 1 ir 2 pav. yra pavaizduotos difuzijos ir reakcijos dominavimo sritys.

Literatūra

- [1] J.T. Vega-Duran, O. Barbosa-Garcia, L.A. Diaz-Torres, M.A. Meneses-Nava, Effects of energy back transfer on the luminescence of Yb and Er ions in YAG, *Appl. Phys. Lett.*, **76**, 2032–2034 (2000).

- [2] C.J. Harlan, A. Kareiva, D.B. MacQueen, R. Cook, A.R. Barron, Yttrium-doped alumoxanes: A Chimie Douce route to $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG) and $Y_4Al_2O_9$ (YAM), *Adv. Mater.*, **9**, 68–71 (1997).
- [3] D.A. Atwood, B.C. Yearwood, The future of aluminum chemistry, *J. Organomet. Chem.*, **600**, 186–197 (2000).
- [4] T. Isobe, M. Omori, S. Uchida, T. Sato, T. Hirai, Consolidation of Al_2O_3 – $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG) eutectic powder prepared from induction-melted solid and strength at high temperature, *J. Europ. Ceram. Soc.*, **22**, 2621–2625 (2002).
- [5] Y. Liu, Z.-F. Zhang, B. King, J. Halloran, R.M. Laine, Synthesis of yttrium aluminum garnet from yttrium and aluminum isobutyrate precursors, *J. Am. Ceram. Soc.*, **79**, 385–394 (1996).
- [6] M. Veith, S. Mathur, A. Kareiva, M. Jilavi, M. Zimmer, V. Huch, Low temperature synthesis of nanocrystalline $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG) and Ce-doped $Y_3Al_5O_{12}$ via different sol-gel methods, *J. Mater. Chem.*, **9**, 3069–3079 (1999).
- [7] A.A. Самарский, *Теория разностных схем*, Издание второе, исправленное, Наука, Москва (1983).

Computer simulation of synthesis of yttrium aluminum garnet

F. Ivanauskas, A. Kareiva, B. Lapcun

A mathematical model of synthesis of yttrium aluminum garnet is presented and used for computer simulation of the synthesis. The model is based on the reaction-diffusion equations. The model takes into consideration structure of the initial reaction's components. The digital simulation was carried out using the finite difference technique. Relations between rates of reaction and diffusion was investigated.